

# FASOGRAIN



REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS DE DÉCORATION EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

## FICHE TECHNIQUE

### DEFINITION

- Revêtement plastique épais structuré de décoration.
- Pâte onctueuse en phase acqueuse, d'aspect ganuleux.

### PROPRIETES

- Grande capacité de masquage des faïençages.
- Camoufle les légères inégalités du support par son relief structuré.
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau ; ce qui diminue les risques de cloquage et de décollement
- Bonne adhérence et résistance à la saponification.
- Aspects décoratifs variés selon le matériel d'application et la variété du produit.

### DESTINATION

#### Intérieur

Bois et dérivés,  
Enduits de liants hydrauliques,  
Plâtre et dérivés,  
Métaux recouverts d'un primaire antirouille

#### Extérieur

Sur des parois verticales, non exposées aux remontées d'eau par capillarité (Enduits de liants hydrauliques, béton, amiante ciment)  
Les acrotères devront présenter un larmier.

### MISE EN OEUVRE

#### PREPARATION DES SURFACES

##### Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés (enduits de ciment).
- Sur béton, appliquer préalablement un fixateur de fond
- Reboucher les trous importants avant application du FASOGRAIN /FROTAGRAIN.

##### Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage HP puis appliquer un fixateur de fond jusqu'à obtention d'un fond non pulvérulent.

##### Mise en œuvre

Imprimer les parties métalliques avec une peinture anti corrosion suivie d'un fixateur de fond. Enduisage à la taloche inoxydable puis structuration au rouleau.

### METHODE D'APPLICATION

**Application :** Peinture prête à l'emploi

**Matériel d'application :** Taloche inoxydable puis rouleau (pour structuration)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect final du film sec :** Aspérités +/- forte – crêtes  
**Densité :** 1.7 env  
**Extrait sec :** 72 % env  
**Pouvoir couvrant & Rendement :** 0.5 à 0.8 m<sup>2</sup> par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.  
**Sec :** 3 heures env.  
**Conservation :** 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures  
**Conditionnement :** 25 kg  
(avec consignation d'emballages)



PETIT  
GRAIN



### SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE  
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI  
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41  
Email : sav.ml@peintures-sapec.com  
Site : [www.peintures-sapec.com](http://www.peintures-sapec.com)

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO  
OUAGADOUGOU- BURKINA  
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11  
Email : sav.bk@peintures-sapec.com  
Site : [www.peintures-sapec.com](http://www.peintures-sapec.com)