

# PEINTURE TUILE



PEINTURE A BASE DE RÉSINE

## FICHE TECHNIQUE

### DEFINITION

Peinture à base de résines riches de copolymère styrène-acrylique et de pigments lui conférant une qualité supérieure.

Aspect en pot : Liquide fluide

### PROPRIETES

- Bonne souplesse et durable.
- Bonne tenue aux UV.
- Bonne tenue à la pollution atmosphérique.

### DESTINATION

Peinture utilisée comme finition sur tout support tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle s'adapte parfaitement aux tuiles en enduit ciment et bénéficie d'une haute stabilité à la lumière(UV).

*Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.*



### MISE EN OEUVRE

#### PREPARATION DES SURFACES

Le support ne doit pas être pulvérulent, écaillant. Tout support ayant reçu d'anciennes couches de peinture doit être nettoyé et poncé.

#### METHODE D'APPLICATION

**Sur fer et acier :** Dérrouiller et appliquer une couche d'antirouille.

**Maçonnerie :** Egrainer et éliminer les parties non adhérentes, farineuses.

**Contreplaqué :** Poncer légèrement avant d'appliquer la peinture.

**Mode d'application :** Pinceau doux, rouleau, pistolet, brosse.

**Dilution :** Ne diluer que la première couche ; 10% max.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Couleur :** Selon la carte de couleur ; peut être teinté à l'aide de nos colorants universels.

**Aspect du film sec :** Semi brillant

**Densité (25°C) :** 1.30+0.05

**Extraits secs (%) :** 52+0.5

**Temps de Séchage :** 1 heure

**Recouvrable :** 4 heures

**Rendement théorique :** 10 à 12 m<sup>2</sup> /kg / couche selon la nature du support.

**Conservation :** 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.

**Conditionnement :** 20 kg

### MISE EN OEUVRE

La peinture tuile est un produit en phase aqueuse, non toxique et ininflammable. En cas d'appertisons, rincer abondamment à l'eau.



#### SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE  
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI  
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41  
Email : sav.ml@peintures-sapec.com  
Site : [www.peintures-sapec.com](http://www.peintures-sapec.com)

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO  
OUAGADOUGOU- BURKINA  
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11  
Email : sav.bk@peintures-sapec.com  
Site : [www.peintures-sapec.com](http://www.peintures-sapec.com)