

BANDE ROUTIERE

MARQUAGE ROUTIER ET URBAIN

FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

Peinture Routière rétro réfléchissante avec saupoudrage de billes de verre .

Marquage routiers et urbain

PROPRIÉTÉS

■ La BANDE ROUTIERE, grâce à des résultats de retro réflexion très élevés, permet de réaliser des marquages « haute performance ».

■ La rentabilité est accrue par un dosage faible qui, couplé à un séchage rapide, permet une remise en circulation en un temps très bref.

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

Dosage peinture 700 g/m².

Dosage billes 320 g/m²

Séchage 11 minutes (par température de 10°C et hygrométrie 67%)

MISE EN OEUVRE

PREPARATION

- Prêt à l'emploi mais peut être toutefois dilué jusqu'à 5% lorsque la température est inférieure à 10°C (Diluant spécial).
- Appliquer sur support sec et propre par des températures supérieures à 5°C.

APPLICATION

• Peut être appliqué avec tout type de machine à peindre utilisant le système de pulvérisation airless ou pneumatique.

• **Airless** : Buse minimum de 0.4 mm soit 17 millième de pouce (tamis 60 mesh)

• **Pneumatique** : Compatible quel que soit le matériel.

• **Dilution et nettoyage** : Diluant spécial Bande routière.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées

Diluant : Diluant Synthétique ou White Spirite

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet - Airless

Taux de dilution : Brosse ou Rouleau : 0 à 10 %

Pistolet : 10 à 20 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat

Densité : 1.58+/- 0.05

Extrait sec : 74.6 +/- 2 %

Teintes : Blanc et teintes au choix

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.

Conditionnement : 20 kg, 30 kg, 200 kg



Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Burkina