

ENDUIT GARNISSANT

ENDUIT DE LISSAGE À BASE D'ÉMULSION EN PHASE AQUEUSE

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

- Enduit de lissage garnissant à base d'émulsion en phase aqueuse et de charges soigneusement sélectionnées pour travaux d'intérieur.
- Aspect pâteux.

PROPRIÉTÉS

- ✓ Grande facilité d'étalement.
- ✓ Finition lisse avec des reprises invisibles
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Grande facilité au ponçage.
- ✓ Grand pouvoir garnissant.

DESTINATION

Recommandé pour le lissage Intérieur sur :

- ✓ Enduits de liants hydrauliques.
- ✓ Plâtre et dérivés.
- ✓ Bois et dérivés.

Murs en entretien : Faire une application préalable d'impression pour assurer une bonne tenue

MISE EN OEUVRE

- Lisser l'enduit avec un couteau à enduire.
- Poncer les balèvres.
- Peut être allongé avec un peu d'eau pour faciliter la mise en oeuvre.

METHODE D'APPLICATION

Dilution : Prêt à l'emploi

Matériel d'application : Couteau à enduire, Lisseuse, Spatule, Taloche.

Nettoyage du Matériels : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, nettoyer à l'eau si nécessaire.

TABLEAU DE MISE EN OEUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Béton, ciments et dérivés	- Brossage - Egrenage - Epoussetage - Rebouchage de trou	1 couche de FIXOPRIM diluée	1 à 2 couches d' ENDUIT GARNISSANT
Plâtres, plaques de plâtres	- Dégrossissage - Egrenage - Epoussetage		
Anciens fonds de peinture	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes. - Ponçage, époussetage des fonds brillant et lisse.		

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat et lisse

Densité : $1.8 \pm 0,05$

Extrait sec : $73 \pm 1\%$

Pouvoir couvrant & Rendement : entre 0,6 kg et 1 kg / m² en 2 à 3 couches fini (selon l'état du support et le mode d'application).

Recouvrable : 2 à 4 heures

Ponçage : après 12 ou 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non entamé et stocké dans un endroit tempéré.

Conditionnement : 20kg / 5kg



Version 14.08.2024

ZONE INDUSTRIELLE

Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI

Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41

Email : sav.ml@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO

OUAGADOUGOU- BURKINA

Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11

Email : sav.bk@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Burkina