

ACRYLATEX

PEINTURE ACRYLIQUE BRILLANTE POUR EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR



FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

- Peinture enrichie de résine copolymère styrène- acrylique en phase aqueuse et de pigments
- Aspect en pot : liquide onctueux

PROPRIETES

- Bonne pouvoir couvrant.
- Grande facilité d'application.
- Résistant à l'abrasion.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

- Recommandée pour finition sur tous supports intérieur et extérieur.
- Béton.
- Enduits de liants hydrauliques.
- Bois et dérivés.
- Plâtre et dérivés.
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés (enduits de ciment)

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
- Sur anciennes peintures brillantes, faire une lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées

Dilution : Eau

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Taux de dilution : Première couche : 15% maximum
Deuxième couche : 10% maximum

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Brillant

Densité : 1.54 +0.1

Extrait sec : 61,8 % env

Pouvoir couvrant & Rendement : 10 à 12 m² par kg et
par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage hors poussière : 30 minutes

Sec : 30 minutes

Recouvrable : 6 heures

Conservation : 6 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 20 kg
(avec consignation d'emballages)

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com