

FROTAGRAIN



REVÊTEMENT PLASTIQUE ÉPAIS DE DÉCORATION EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

- Revêtement plastique épais structuré de décoration.
- Pâte onctueuse en phase acqueuse, d'aspect ganuleux.

PROPRIETES

- Grande capacité de masquage des faïençages.
- Camoufle les légères inégalités du support par son relief structuré.
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau ; ce qui diminue les risques de cloquage et de décollement
- Bonne adhérence et résistance à la saponification.
- Aspects décoratifs variés selon le matériel d'application et la variété du produit.

DESTINATION

Intérieur

Bois et dérivés,
Enduits de liants hydrauliques,
Plâtre et dérivés,
Métaux recouverts d'un primaire antirouille

Extérieur

Sur des parois verticales, non exposées aux remontées d'eau par capillarité (Enduits de liants hydrauliques, béton, amiante ciment)
Les acrotères devront présenter un larmier.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés (enduits de ciment).
- Sur béton, appliquer préalablement un fixateur de fond
- Reboucher les trous importants avant application du FASOGRAIN /FROTAGRAIN.

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage HP puis appliquer un fixateur de fond jusqu'à obtention d'un fond non pulvérulent.

Mise en œuvre

Imprimer les parties métalliques avec une peinture anti corrosion suivie d'un fixateur de fond. Enduisage à la taloche inoxydable puis structuration au rouleau.

METHODE D'APPLICATION

Application :

Peinture prête à l'emploi

Matériel d'application :

Taloche inoxydable puis taloche plastique (pour structuration).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Aspérités +/- forte – crêtes
Densité : 1.7 env
Extrait sec : 72 % env
Pouvoir couvrant & Rendement : 3,5 kg par m² par couche selon l'état du support et le mode d'application.
Sec : 3 heures env.
Conservation : 6 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures
Conditionnement : 25 kg
(avec consignation d'emballages)



SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com