

PLIOMATE

PEINTURE A BASE DE PLIOLITE



20
Kg

FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

Peinture à base de pliolute spécialement conçue pour éliminer les remontées capillaires
- Aspect brillant lisse.

PROPRIETES

- Bonne opacité.
- Bonne résistance à l'extérieur comme à l'intérieur.
- Bonne lavabilité.

DESTINATION

Extérieur

- Enduits de liants hydrauliques.
- Enduit ciment.

Intérieur

- Enduits de liants hydrauliques,
- Mur recouvert de peintures.

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés (enduits de ciment)

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
- Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

METHODE D'APPLICATION

Application :	1 à 2 couches croisées
Dilution :	Diluant synthétique
Matériel d'application :	Brosse – Rouleau – Pistolet
Taux de dilution :	Brosse ou Rouleau : 5 à 10 % Pistolet : 10 à 15 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec :	Brillant
Densité :	1.4 +/- 0.1
Extrait sec :	68 +/- 2 %
Pouvoir couvrant & Rendement :	8 à 10 kg /m ² selon la nature et l'état des supports
Sechage hors poussière :	30 minutes
Sec :	2 heures
Recouvrable :	24 heures
Conservation :	12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.
Conditionnement :	20 kg



SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com