

COLOR AUTO

PEINTURE DE CARROSSERIE SYNTHETIQUE BRILLANTE



1
Kg

250
gr

85
gr

FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

Peinture carrosserie à séchage rapide, à base de résines synthétiques.
Aspect en pot : Liquide visqueux.

PROPRIETES

Très bonne opacité.
Haute résistance aux intempéries, aux graisses, aux lavages etc....
Brillante, Dure et souple
Facilité d'application.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Recommandée pour usage en carrosseries; résiste bien sur le fer blanc.
• Véhicules et machines.
• Portes et meubles.
• Tous métaux recouverts d'un primaire anti-rouille.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Supports neufs

- Décaper et dégraisser les supports

Anciens supports

- Eliminer la rouille, la graisse et les anciennes peintures non adhérentes par grattage, brossage, meulage ou ponçage.

Travaux d'entretien

Laver à haute pression, éliminer la rouille et les anciens revêtements non adhérents, puis retoucher les zones mises à nu par application de 2 couches d'anti-rouille rouge brun.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées

Dilution : Diluant synthétique ou White Spirit

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet

Taux de dilution : Brosse ou Rouleau : 10 à 15 %
Pistolet : 15 à 20 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Brillant tendu

Densité : 1.14 (oxydes) ; 1.08 (hélio)

Extrait sec : 35 +/- 2 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 10 à 12 m² par kg et
par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage hors poussière : 1 heure

Sec : 6 heures

Recouvrable : 12 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé,
stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 1 kg
(avec consignation d'emballages)

Hygiène et sécurité : Produit inflammable, porter des appareils
de protection



SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.