



## FICHE TECHNIQUE

### DEFINITION

- Peinture enrichie de résine copolymère styrène- acrylique en phase aqueuse et de pigments
- Aspect en pot : liquide onctueux

### PROPRIETES

- Bonne pouvoir couvrant.
- Grande facilité d'application.
- Résistant à l'abrasion.

### DESTINATION

#### Intérieur / Extérieur

- Recommandée pour finition sur tous supports intérieur.
- Béton.
- Enduits de liants hydrauliques.
- Bois et dérivés.
- Plâtre et dérivés.
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille.

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

### MISE EN OEUVRE

#### PREPARATION DES SURFACES

##### Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés ( enduits de ciment )

##### Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
- Sur anciennes peintures brillantes, faire une lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

### METHODE D'APPLICATION

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Application :</b>            | 2 couches croisées                                    |
| <b>Dilution :</b>               | Diluant synthétique ou White Spirit                   |
| <b>Matériel d'application :</b> | Brosse - Rouleau - Pistolet                           |
| <b>Taux de dilution :</b>       | Brosse ou Rouleau : 10 à 15 %<br>Pistolet : 15 à 20 % |

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspect final du film sec :</b>         | Brillant                                                                                         |
| <b>Densité :</b>                          | 1.16                                                                                             |
| <b>Extrait sec :</b>                      | 50 + /- 2%                                                                                       |
| <b>Pouvoir couvrant &amp; Rendement :</b> | 10 à 12 m <sup>2</sup> par kg et<br>par couche selon l'état du support et le mode d'application. |
| <b>Séchage hors poussière :</b>           | 1 heure                                                                                          |
| <b>Sec :</b>                              | 8 heures                                                                                         |
| <b>Recouvrable :</b>                      | 24 heures                                                                                        |
| <b>Conservation :</b>                     | 12 mois en emballage d'origine, non entamé,<br>stocké à l'abri de fortes températures            |
| <b>Conditionnement :</b>                  | 20 kg / 4 kg / 1 kg                                                                              |
| <i>(avec consignation d'emballages)</i>   |                                                                                                  |



### SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE  
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI  
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41  
Email : sav.ml@peintures-sapec.com  
Site : [www.peintures-sapec.com](http://www.peintures-sapec.com)

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO  
OUAGADOUGOU- BURKINA  
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11  
Email : sav.bk@peintures-sapec.com  
Site : [www.peintures-sapec.com](http://www.peintures-sapec.com)