



FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

- Peinture antirouille à base de résines synthétiques et pigments anti corosif à haut pouvoir opacifiant
- Aspect en pot : liquide

PROPRIETES

- Prévention et protection contre la rouille.
- Bonne opacité.
- Bonne adhérence sur support sain.
- Facilité d'application.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

- Primaire antirouille pour structures en fer et acier, exposées en atmosphère faiblement agressive :
- Charpentes métalliques.
 - Tuyauteries.
 - Menuiserie métallique etc
 - **Non approprié en immersion offshore**

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Supports neufs

- Décaper et dégraisser les supports

Anciens supports

- Eliminer la rouille, la graisse et les anciennes peintures non adhérentes par grattage, brossage, meulage ou ponçage.

Travaux d'entretien

Laver à haute pression, éliminer la rouille et les anciens revêtements non adhérents, puis retoucher les zones mises à nu par application de 2 couches d'antirouille rouge brun.

METHODE D'APPLICATION

- Application :** 2 couches croisées
- Dilution :** Diluant synthétique ou White Spirit
- Matériel d'application :** Brosse - Rouleau - Pistolet
- Taux de dilution :** Brosse ou Rouleau : 10 à 15 %
Pistolet : 15 à 20 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect final du film sec :** Brillant
- Densité :** 1.1
- Extrait sec :** 35 +/- 2 %
- Pouvoir couvrant & Rendement :** 8 à 10 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.
- Séchage hors poussière :** 20 minutes
- Sec :** 3 heures
- Recouvrable :** 24 heures
- Conservation :** 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures
- Conditionnement :** 1 kg
(avec consignation d'emballages)
- Hygiène et sécurité :** Produit inflammable, porter des appareils de protection



SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com