

SEALFLEX

PEINTURE D'ÉTANCHÉITÉ



FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

Sealflex est une peinture à base de résines acryliques modifiées.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Avant l'application le support doit être sain, sec et exempt de toutes traces de contamination. Sur ancien support, bien décaper avant toute mise en œuvre.

PROPRIETES

- Excellente flexibilité.
- Grande facilité d'application.
- bonne résistance aux intempéries.
- Anti-moisissures
- Résistance aux alcalins

METHODE D'APPLICATION

Sur des surfaces poreuses, diluer la 1ère couche jusqu'à 50% avec de l'eau puis appliquer 1 à 2 couches sans dilution. Sinon, appliquer directement 2 ou 3 couches croisées sans dilution jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 1 à 1,2 mm minimum pour avoir une bonne étanchéité.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensant ou gelés par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Sealflex est une peinture d'étanchéité, élastique et imperméable. Sealflex possède une excellente flexibilité et une bonne résistance aux intempéries. Destinée pour les terrasses, toitures et façades latérales.

Application :

2 couches

Dilution :

Eau

Matériel d'application :

Brosse - Rouleau

Taux de dilution :

Première couche : 50% maximum
Deuxième couche : Sans dilution

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec :

Légèrement satiné

Densité :

1,31 kg/L $\pm$ 0,05 pour les bases P et TR

Extrait sec :

58 à 61 % $\pm$ 2 selon la teinte

Pouvoir couvrant & Rendement :

1,5 à 2 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Sec :

6 à 8 heures

Recouvrable :

24 heures

Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement :

20 kg / 5 kg

(avec consignation d'emballages)

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com