



FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

- Peinture haute qualité à base de résines synthétiques et de pigments soigneusement sélectionnés.
- Aspect en pot : Liquide.

PROPRIETES

- Très bonne opacité.
- Bonne résistance extérieur et intérieur.
- Facilité d'application.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

- Recommandée pour usage Intérieur et extérieur.
- Enduits de liants hydrauliques.
- Bois et dérivés,
- Plâtre et dérivés
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille.

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés (enduits de ciment)

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
- Sur anciennes peintures brillantes, faire une lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

METHODE D'APPLICATION

Application :	2 couches croisées
Dilution :	White Spirit
Matériel d'application :	Brosse - Rouleau - Pistolet
Taux de dilution :	Brosse ou Rouleau : 10 à 15 % Pistolet : 15 à 20 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec :	Brillant tendu
Densité :	1.08
Extrait sec :	62 + /- 2%
Pouvoir couvrant & Rendement :	12 à 14 m ² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.
Séchage hors poussière :	1 heure
Sec :	7 heures
Recouvrable :	24 heures
Conservation :	12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures
Conditionnement :	18 L / 3,6 L / 1 kg (avec consignation d'emballages)



SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com