

VINYL-INTER

PEINTURE ACRYLIQUE MATE POUR INTÉRIEUR



FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

- Peinture en phase aqueuse, à base de résine copolymère Styène-acrylique, de pigments et de charges soigneusement sélectionnés.
- Aspect en pot : Liquide onctueux

PROPRIETES

- Bon pouvoir garnissant.
- Bonne adhérence.
- Grande facilité d'application.

DESTINATION

Intérieur

Vinyl-inter est une peinture à eau économique destinée à l'usage intérieur avec de bons résultats à l'application. Néanmoins ne jamais l'utiliser comme sous couches des peintures haut de gamme ni dans des endroits à projections répétées d'eau.

Supports

- Maçonneries
- Enduits de liants hydrauliques,
- Plâtre et dérivés
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille.

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés (enduits de ciment)

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
- Sur anciennes peintures brillantes, faire une lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

METHODE D'APPLICATION

Application :	2 couches croisées
Diluant :	Eau
Matériel d'application :	Brosse - Rouleau
Taux de dilution :	Première couche : 10% maximum Deuxième couche : 5% maximum

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec :	Mat
Densité :	1.75 env
Extrait sec :	70 % env
Pouvoir couvrant & Rendement :	2 à 3 m ² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.
Séchage hors poussière :	30 minutes
Sec :	1 heure
Recouvrable :	4 heures
Conservation :	6 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures
Conditionnement :	30 kg / 22 kg / 5 kg
(avec consignation d'emballages)	



SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com