

**PEINTURE EPOXYDIQUE****REVETEMENT BI-COMPOSANT POUR INTERIEUR****DEFINITION**

- Revêtement bi-composant à base de résine époxy de qualité supérieure. Après durcissement le film de peinture résiste à tout agent chimique et aux sollicitations mécaniques.
- Aspect brillant.

PROPRIETES

- Très grande résistance chimique aux huiles, graisses, carburants, acides et bases.
- Bonnes propriétés mécaniques.
- Bonne tenue à l'abrasion.

DESTINATION

Très polyvalent, il peut être utilisé sur de nombreux matériaux

- Sols industriels très sollicités
- Métaux
- Bois et dérivés

Nota : S'utilise obligatoirement avec son durcisseur.

MISE EN OEUVRE

- **PREPARATION DES SURFACES**

- **Travaux neufs**

- **Béton** : S'assurer que les supports sont secs, propres, et préalablement traités afin d'éliminer les graisses,
 - o la laitance et les particules non adhérentes.

- **Acier** : Décaper à l'abrasif, dérouiller, appliquer au préalable une à deux couches d'Epoxy antirouille.

- **Travaux d'entretien**

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

- Sur anciennes peintures brillantes **de même nature**, faire une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

- **Attention** : la vie en pot (pot life) est de 4 à 6 heures suivant la température. (l'effet de masse réduit la vie en pot)

- **METHODE D'APPLICATION**

- **Application** : 2 à 4 couches croisées (selon le degré de protection souhaité)

- **Diluant** : Prêt à l'emploi / Diluant Epoxy

- **Matériel d'application** : Brosse – Rouleau – Pistolet

- **Taux de dilution** : Brosse ou Rouleau : 0 à 5 % max

- **Nota** : Le nombre de couche augmente la brillance

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect final du film sec** : Brillant
- **Densité** : 1.3
- **Extrait sec** : 65 +/- 2 %
- **Rendement** : +/- 400g / m² / couche selon la nature et l'état des supports
- **Sec** : 4 heures
- **Recouvrable** : 24 heures maximum.
- **Dure et manipulable** : 07 jours
- **Nombre de composants** : 02
- **Rapport du mélange en poids** : 70/30 (Peinture / Durcisseur)
- **Temps de mûrissement à 20°C** : 20 à 30 minutes avant l'application
- **Durée de vie du mélange à 20°C** : 04 Heures
- **Conservation** : 1 an en emballage d'origine non entamé
..... Stocker dans un endroit frais et aéré
- **Conditionnement** : Kits de 4 kg – 20 kg

Cette fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements ci-dessus sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toute fois, ils ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature du travail à entreprendre.. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de



FICHE TECHNIQUE VERSION 004-/16 EDITION JUIN 2016

vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace l'édition de Novembre 2003

REVETEMENT BI-COMPOSANT POUR INTERIEUR

- Revêtement bi-composant en sous couche primaire à base de résine époxy.

- Spécialement formulé pour assurer l'interface Béton-Finition époxy.
- Bonnes propriétés mécaniques.
- Bonne propriétés adhérentes.

- Application sur de l'acier ou du béton.
Nota : S'utilise obligatoirement avec son durcisseur.

PREPARATION DES SURFACES

- Béton : S'assurer que les supports sont secs, propres.
- Eliminer les graisses, la laitance et les particules non adhérentes.
- Acier : Décaper à l'abrasif.
- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

- Application : 2 couches croisées (selon le degré de protection souhaité)
- Diluant : Prêt à l'emploi
- Matériel d'application : Brosse – Rouleau
- Taux de dilution : Brosse ou Rouleau : 5 %max si possible

Nota : Observer un délai de 48 Heures avant de terminer la finition

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cette fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements ci-dessus sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toute fois, ils ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature du travail à entreprendre.. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace l'édition de Novembre 2003