

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

Eggshell est une peinture de finition satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse de qualité supérieure, permettant de réaliser des finitions très soignées.

■ Aspect du film : Satiné, coquille d'oeuf

PROPRIÉTÉS

- Excellente opacité.
- Grande facilité d'application.
- Très bonne résistance à la saponification.
- Excellente résistance à l'abrasion humide.
- Très bonne stabilité à la lumière, et peut être appliqué dans des pièces humides.

DESTINATION

Eggshell est recommandée pour finition sur tout support intérieur et extérieur abrité :

- Béton.
- Enduits de liants hydrauliques.
- Bois et dérivés.
- Plâtre et dérivés.
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille.

MISE EN OEUVRE

METHODE D'APPLICATION

Application : Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser de suite toujours dans le même sens.

Diluant : Eau

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet - Airless

Taux de dilution : Première couche : 15% maximum
Deuxième couche : 10% maximum

TABEAU DE MISE EN OEUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de plâtres, Enduit de ragréage	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de Fixoprim diluée	1 à 2 couches d' Eggshell
Anciens fonds de peintures	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes. - Ponçage et épossetage.	1 couche de Fixoprim diluée	

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas mélanger avec d'autres peintures (risque de casser l'aspect satiné).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Satiné, coquille d'oeuf

Densité : 1.35 ± 0,05

Extrait sec : 52 ± 1 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 10 à 13 m2 par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage hors poussière : 30 minutes environ

Sec : 1 heure

Recouvrable : 6 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 20kg / 4kg



ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Burkina