

ENDUIT FIBRE

ENDUIT DE BOUCHAGE DES FISSURES MURALES

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

Enduit Fibre est un enduit en pâte à base de copolymères acryliques prêt à l'emploi.

PROPRIÉTÉS

- Grande capacité de masquage des faïençages.
- Camoufle les légères inégalités du support par son relief structuré.
- Très faible retrait
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- Flexible

DESTINATION

Enduit Fibre est un enduit de bouchage des fissures murales « vivantes » recommandé en intérieur comme en extérieur. Il permet d'obtenir un épiderme mural parfaitement uniforme avant la pose de la peinture de finition.

MISE EN OEUVRE

METHODE D'APPLICATION

Application : Les fissures doivent être bien agrandies à l'aide d'un marteau piqueur ou d'un outil approprié, afin de mieux faire pénétrer le produit. En cas de grosses fissures, il est conseillé de faire plusieurs passes consécutives avec 24 heures d'attente entre deux passes, selon la taille de la fissure.

Après la dernière passe, recouvrir d'une couche de Fixoprim suivie d'une à deux couches de Topcim ou d'Enduit.

Mode d'application : Couteau mastique

Dilution : Ne pas diluer

HYGYENE ET SECURITE

L'Enduit Fibre est un produit en phase aqueuse, non toxique et ininflammable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température $< 8^{\circ}\text{C}$ et $> 35^{\circ}\text{C}$ et un taux d'hygrométrie $> 70\%$.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte : Blanc

Aspect : Pâte épaisse, riche en fibre

Densité (25°C) : 1.3 $\pm$ 0.05

Extraits secs (%) : 60 % environ

Séchage : 24 heures pour une épaisseur de 1mm

Recouvrable : Après 24 heures

Rendement : 3 à 5 m² par kg selon la profondeur des fissures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé

Température de stockage : Stocker dans un endroit tempéré entre 5°C et 35°C

Conditionnement : 4 kg



ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU - BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Burkina