


BÉTON CIRÉ

Revêtement à base de microciment

FICHE TECHNIQUE

20
kg



DESCRIPTION

BETON CIRE est un revêtement à base de microciment pour les enduits intérieurs et extérieurs, pour sol et mur.

L'effet escompté est celui du fameux béton ciré. Avec son aspect lisse et fort, la classe comme le produit idéal pour décoration des sols.

Avec sa forme pulvérulente, le béton ciré est facilement transportable et ajustable sur les chantiers.

Conditionné dans des sacs en papier en doublure kraft et un polypropylène pour le conserver contre l'humidité.

Le béton ciré est apte à la mise en teinte pour une grande palette de couleur.

APPLICATION

Mixer l'UNIFOND avec 23-26% d'eau

Appliquer une couche d'UNIFOND sur la surface à couvrir en utilisant une truelle et en même temps, appliquer un treillis résistant aux alcalis

Coller le treillis en appliquant une pression avec la truelle avec un repassage lent jusqu'à enfoncement.

Laisser l'application sécher durant 24-36h

Pour le béton ciré, ajouter 35-37% d'eau

En cas d'ajout de colorant, procéder à mixer les couleurs dans l'eau avant de les ajouter.

Ajuster la consistance pour avoir un aspect maniable et consistant en même temps.

Appliquer la première couche sur toute la surface comme un enduit en égalisant le subjectile et en essayant de lisser comme pour la première couche de Marmorino.

Laisser sécher de 12-24h selon la température avant d'appliquer la deuxième couche.

Pour un effet légèrement brillant, lisser le béton ciré, quand le produit est encore mouillé sans laisser des imperfections.

Pour éviter l'effet crayonnage ou noircissement de l'application, lisser avec une taloche en plastique.

Laisser sécher 3-5 jours en évitant tous trafics piétons durant cette période.

Application de la protection :

Avant de procéder à la protection, penser bien à poncer la surface avec du papier en verre très fin ou du papier abrasif.

Aspirer les poussières régénérées du ponçage

Choisissez le bon produit de protection à base de polyuréthane, pour avoir un aspect final mat, satiné ou brillant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gâchage : 35-38%

Rendement : 0.8m²/kg 1 sac de 20kg pour 16m²

Température d'application : 5°C-40°C

Dureté shore D après 48h : >48

Sec au toucher : après 6-8h

Séchage complet : après 48h

Couleur de base : blanc, apte à la mise à la teinte

Durée de vie : 12 mois dans son emballage d'origine

CONDITIONNEMENT

Des sacs de 20kg en doublure kraft et une protection en PP.

Ce produit est applicable sur les carrelages en respectant les étapes, sans besoin recours à un primer d'adhérence.

En cas où la surface est extrêmement lisse et non absorbante, procéder à la meuler pour faciliter l'ancrage de l'UNOFOND.



BÉTONCIRÉ Revêtement à base de microciment



Dans le cas d'une utilisation spéciale, dans les salles de bain ou les piscines, veuillez à contacter le service technique de coloris pour certifier l'application le cas échant.

CONSIGNES

Produit qui contient du ciment.

Veuillez prendre les précautions nécessaires pour toutes manipulations et mettre les EPI relatives

Nettoyer vos outils immédiatement après utilisation

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

Version 14.08.2024

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
 Peintures Sapec Burkina

Produit fourni par UNIVERSAL COLORS réservé à un usage strictement professionnel. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente des fiches techniques & de sécurité correspondantes au produit concerné remise sur demande.