

COLOCIM

ENDUIT CIMENT

FICHE TECHNIQUE

25
Kg

5
Kg



DEFINITION

Préparation à base de liant acrylique à additionner au ciment au moment de la mise en oeuvre de l'enduit de ragréage.

PROPRIÉTÉS

- ✓ Bonne adhérence sur supports bien préparés.
- ✓ Facilité d'application.
- ✓ Très faibles émissions dans l'air intérieur.
- ✓ Grande facilité au ponçage.
- ✓ Grand pouvoir garnissant.
- ✓ Haut qualité.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Recommandé en intérieur et en extérieur pour le ragréage et le dressage des parois de maçonnerie :

- Béton.
- Enduit ciment.

MISE EN OEUVRE

Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres.

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

METHODE D'APPLICATION

Préparation de la pâte de ciment :

Pour 10Kg de ciment tamisé ajouter 3 litres d'eau. Bien mélanger.

Préparation de l'enduit :

Pour 25Kg de COLOCIM ajouter 13Kg de pâte de ciment. Bien mélanger manuellement énergiquement, de préférence à utiliser un agitateur mécanique. Résultat escompté : pâte homogène, lisse, sans grumeaux.

Application : 2 couches

Durée de vie du mélange : 4 Heures

Matériel d'application : Couteau à enduire - Taloche

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température $< 8^{\circ}\text{C}$ et $> 35^{\circ}\text{C}$ et un taux d'hygrométrie $> 70\%$.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat

Densité : $1,55 \pm 0,05$

Extrait sec : $61 \pm 1\%$

Pouvoir couvrant & Rendement : 1 kg / m² par 2 couches selon l'état du support et le mode d'application.

Sec : 4 heures

Recouvrable : 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé.

Stockage : Stocker à l'abri dans un endroit tempéré entre 5°C et 40°C

Conditionnement : 25kg / 5kg

TABEAU DE MELANGE

MÉLANGE	CIMENT + EAU	
25 kg	10 kg	3 Litres
12,5 kg	5 kg	1,5 Litres
5 kg	2 kg	0,6 Litre



ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU - BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Burkina