

ENDUIT FIN

Enduit de finition



FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

Enduit en poudre à base de plâtre pour travaux de finition intérieur sur murs et plafonds.

Accepte de petites irrégularités au niveau du support.

Temps d'emploi long.

COMPOSITION ET ASPECT

Plâtre, carbonate de calcium, résine redispersable, agent de rhéologie et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS

Murs et plafonds en intérieur :

- Plaques de plâtre
- Carreaux de plâtre
- Béton
- Enduit ciment
- Ancienne peinture
- Impressions
- Enduit de dégrossissage à base de plâtre

REVÊTEMENTS

- Papier peint, peinture, revêtement mural.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Temps de prise : 10 heures.
- Densité de la poudre : 0,9. pH : 7.
- Granulométrie : fine.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608

PRODUIT ASSOCIÉ

ENDUIT GROS en tant qu'enduit de dégrossissage.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg.

STOCKAGE

12 mois à l'abri de l'humidité en conditionnement d'origine non entamé.

MISE EN OEUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Égrener, brosser et dépoussiérer les bétons plaques et carreaux de plâtre. Lessiver, rincer et imprimer les anciennes peintures.

TAUX DE GÂCHAGE

Environ 10 à 11 litres d'eau par sac de 25 kg.

Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence. Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 minutes et remalaxer.



CONSEILS DE POSE

Lessivez toujours les peintures anciennes avant application.

Pour rincer plus facilement les coulures sales, commencez le lessivage par le bas du mur.



APPLICATION

L'application se fait manuellement à l'aide d'une lisseuse, d'une lame ou d'un couteau à enduire.

Laisser durcir et égréner les imperfections avant de poncer si nécessaire.

Imprimer ENDUIT FIN dans le cas d'une application de peinture satinée ou brillante

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour 2 mm d'épaisseur, ENDUIT FIN est sec en 18 à 24 heures.

CONSOMMATION

De 250 à 400 g/m².

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

Version 14.08.2024

ZONE INDUSTRIELLE

Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI

Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41

Email : sav.ml@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Mali 

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO

OUAGADOUGOU- BURKINA

Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11

Email : sav.bk@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

 Peintures Sapec Burkina