

# ENDUIT GROS

## Enduit de dégrossissage



### FICHE TECHNIQUE



#### DESCRIPTION

Enduit en poudre pour tous types de travaux intérieur de dégrossissage de supports ne présentant pas une bonne planimétrie (par exemple, un béton brut de décoffrage).

#### COMPOSITION ET ASPECT

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, résine et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

#### SUPPORTS ADMIS

Murs et plafonds intérieurs : Béton bullé, béton brut, béton cellulaire, plâtre irrégulier, plafond chauffant, supports inégaux...

#### RECOUVREMENT

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par ENDUIT FIN ou ENDUIT de Coloris en pâte.

#### PRODUIT ASSOCIÉ

ENDUIT FIN ou ENDUIT de Coloris en pâte en tant qu'enduit de finition.

#### DOCUMENTS À CONSULTER

- Enduit conforme à la norme NF T 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Temps de prise : 10 heures.
- Granulométrie : Jusqu'à 0,2 mm.
- Adhérence : conforme à NF T 30 608.
- pH : neutre.
- Temps d'utilisation de la gâchée : 10 heures.

#### CONDITIONNEMENT

Sac 25 kg.

#### STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

#### MISE EN OEUVRE

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

Ne pas appliquer sur support humide.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

Lessiver et poncer les anciennes peintures.

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

#### TAUX DE GÂCHAGE

Environ 10 à 11 litres d'eau par sac de 25 kg.

Homogénéiser la pâte avec un malaxeur mécanique de préférence. Laisser reposer la pâte ainsi obtenue 5 minutes et remalaxer.

#### APPLICATION.

L'application se fera à la lisseuse, la lame ou au couteau à enduire.



## ENDUIT GROS *Enduit de dégrossissage*



### CONSOMMATION.

Environ 1 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

### TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour 5 mm d'épaisseur, ENDUIT GROS est sec en 18 à 24 heures.

### CONSEILS DE POSE

Respecter les temps de séchage entre chaque produits intervenant lors de la préparation d'un mur avant l'application de la peinture.

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

Version 14.08.2024

ZONE INDUSTRIELLE  
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI  
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41  
Email : sav.ml@peintures-sapec.com  
Site : www.peintures-sapec.com  
Peintures Sapec Mali 

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO  
OUAGADOUGOU- BURKINA  
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11  
Email : sav.bk@peintures-sapec.com  
Site : www.peintures-sapec.com  
 Peintures Sapec Burkina

Produit fourni par UNIVERSAL COLORS réservé à un usage strictement professionnel. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos recommandations. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente des fiches techniques & de sécurité correspondantes au produit concerné remise sur demande.