

GELATEX PRO

PEINTURE ACRYLIQUE MATE



FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

- Peinture en phase aqueuse, à base de résine copolymère acrylique, de pigments et de charges soigneusement sélectionnés.
- Aspect du film : mat

PROPRIÉTÉS

- ④ Bon pouvoir couvrant.
- ④ Bonne blancheur.
- ④ Facilité d'application.

DESTINATION

Gelatex Pro est une peinture pour maçonnerie intérieur et extérieur avec d'excellents résultats à l'application; néanmoins, il ne faut jamais l'utiliser dans des conditions climatiques très sévères (averse, ambiance très humide).

MISE EN OEUVRE

METHODE D'APPLICATION

Application : Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser de suite toujours dans le même sens.

Diluant : Eau

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Airless

Taux de dilution : Première couche : 10% maximum
Deuxième couche : 5% maximum

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de plâtres, Enduit de ragréage	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de Fasoprim diluée	1 à 2 couches de Gelatex Pro
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	- Brossage - Epoussetage	1 couche de Pronet	
Anciens fonds de peintures	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes. - Ponçage et époussetage.	1 couche de Fasoprim diluée	

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat

Densité : 1.65 ± 0,05

Extrait sec : 67 ± 1 % env

Pouvoir couvrant & Rendement : 6 à 8 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Sec : 1 heure

Recouvrable : 2 à 3 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 30kg



ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Burkina