


UNIFACADE

Enduit de façade monocouche



FICHE TECHNIQUE

OC3 CSIV W2 Rt3



DESCRIPTION

Enduit monocouche d'imperméabilisation et de décoration des façades extérieures et des murs en intérieurs.

- Rendement : 1,45 kg/m² par mm d'épaisseur
- Épaisseur maxi par couche : 20 mm
- Épaisseurs maxi en œuvre : 30 mm

USAGE

- Murs extérieurs ou intérieurs sur tous types de constructions à usage d'habitation, tertiaire ou industriel.
- Joints (8 mm mini) de parements de briques, de pierres, de céramiques posées en façades.
- DTU 26.1 (compatibilité enduit support).

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Bétons banchés (DTU 23.1).
- Maçonneries de parpaings ou de briques (DTU 20.1) montées à joints traditionnels ou minces.
- Sous-enduits ciments et bâtards (DTU 26.1).
- Maçonneries anciennes et autres supports nous consulter.
- Maçonnerie béton cellulaire de masse volumique supérieure à 500 kg/m³.
- Sur parois enterrées en maisons individuelles et petits collectifs, hors locaux habitables.
- L'enduit monocouche OC3 ENDUIT DE FAÇADE MONOCOUCHE MULTI SUPPORTS peut être enterré à partir de la planelle du plancher bas sur une hauteur de 30 à 40 cm maximum, finition talochée. Une coupure horizontale de capillarité se réalise dans l'enduit à 15 cm du sol fini au moyen du tranchant d'une truelle, rebouchée ensuite avec un cordon de mastic certifié SNJF de 1ère catégorie. La partie enterrée ne concerne que les murs de catégorie 3 suivant DTU 20.1.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 35°C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en condition de risque de gel en cas de risque de pluie dans les 24-48 h qui suivent l'application sous soleil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PÂTE :

- Rétention d'eau : 91 à 97 %

MISE EN ŒUVRE

- Durée de malaxage : 3 à 7 min
- Durée de vie de la gâchée : 60 min maxi

ESSAIS EN 1015-11/12/18	Unité	Résultats
Résistance à la compression (EN 1015-11)	MPa	≥ à 6
Résistance à la flexion (EN 1015-11)	MPa	> à 2
Absorption d'eau par capillarité (EN 1015-18)	m ² .min ^{0,5}	≤ à 0,2
Adhérence à 28 jours (EN 1015-12)	N/mm ²	> à 0,8





MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports seront propres, dépoussiérés, stables, regarnis préalablement.
- Arroser les supports 1/2 heure avant application.

PRÉPARATION DU MORTIER

Pompes à projeter les mortiers

- Bétonnières (malaxeurs discontinus)
- Gâcher l'ENDUIT DE FAÇADE MONOCOUCHE MULTI SUPPORTS avec 6,25l d'eau propre par sac de 25 kg pendant 5 min.
- Le dosage en eau et le temps de mélange seront le plus constant possible afin de garantir la régularité de la teinte tout au long de l'application.
- De même en présence de lots de dates différentes, il est nécessaire de mélanger proportionnellement ceux-ci afin d'éviter les éventuels nuancages.

Manuelle

- L'application peut se réaliser par projection de truellées de mortier ayant une consistance très plastique et en léger recouvrement l'une de l'autre.
- L'égalsation de la sous-couche se faisant en dressant l'enduit à la règle.

APPLICATION ET TYPE DE FINITION

- Finition : Grattée fine, Arrachée, Rustique, Rustique écrasée, Talochée, Frotassée.

- Sur les soubassements enterrés (h maxi 0,6 m) la finition sera serrée et lissée et l'épaisseur sera d'au moins 15 mm.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Contient du ciment et/ou de la chaux.
- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.

CONDITIONNEMENT

Sac 25 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

12 COLORIS DISPONIBLES

- NEUTRE (blanc sale)
- IVOIRE CLAIR
- IVOIRE FONCÉ
- BEIGE ARGILE
- GRIS CLAIR
- GRIS FONCÉ
- GREIGE
- MOKA
- LIN CLAIR
- TERRE CENDRÉE
- ORANGE MÉDINA
- ROUGE OXYDE

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®



Version 14.08.2024

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Burkina