

GALVAPAIN

PRIMAIRE ANTICORROSION



FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

Sous-couche à base de résine glycérophthalique pour protection des supports Galva.
- Aspect mat- satiné.

PROPRIETES

- Assure un accrochage direct sur acier, zinc, acier galvanisé.
- Recouvrable par toute peinture glycérophthalique.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

- Recommandé pour la protection de l'acier, du zinc et de l'acier galvanisé.
- Bardages
- Pylônes
- Charpentes

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

S'assurer que les supports sont secs, propres, et préalablement traités afin d'éliminer les graisses, la laitance et les particules non adhérentes.

Travaux d'entretien

- Eliminer la rouille ferrifère ou rouille blanche par un décapage mécanique, grattage, brossage ou ponçage.
- Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

METHODE D'APPLICATION

Application :	1 à 2 couches croisées
Dilution :	Diluant synthétique
Matériel d'application :	Brosse – Rouleau – Pistolet
Taux de dilution :	Brosse ou Rouleau : 5 à 10 % Pistolet : 15 à 20 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec :	Mat Satiné
Densité :	1.4
Extrait sec :	77 +/- 2 %
Pouvoir couvrant & Rendement :	8 à 10 kg /m ² selon la nature et l'état des supports
Sechage hors poussière :	1 heure
Sec :	4 heures
Recouvrable :	24 heures
Conservation :	6 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.
Conditionnement :	20 kg



SOCIETE AFRICAINE DE PEINTURES ET COLORANTS

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com