

FERROMINE

PRIMAIRE GLYCÉROPHALIQUE

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

Peinture antirouille glycérophalique à l'oxyde de fer rouge pour métaux ferreux.

Aspect : brillant.

PROPRIÉTÉS

- Protection antirouille par imperméabilisation.
- Tenue moyenne aux intempéries.
- Bon accrochage sur supports sains.

DESTINATION

Primaire antirouille pour structures en acier exposées à une atmosphère faiblement agressive :

- Charpentes métalliques
- Tuyauteries
- Menuiserie métalliques, etc ...

Ne convient pas en immersion.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Supports neufs

- Décaper et dégraisser les supports.

Anciens supports

- Eliminer la rouille, la graisse et les anciennes peintures non adhérentes par grattage, brossage, meulage ou ponçage.

Travaux d'entretien

- Laver à haute pression, éliminer la rouille et les anciens revêtements non adhérents, puis retoucher les zones mises à nu par application de 2 couches d'antirouille rouge brun.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées

Diluant : Diluant Synthétique ou White Spirite

Matériel d'application : Brosse - Rouleau - Pistolet - Airless

Taux de dilution :
Brosse ou Rouleau : 0 à 10 %
Pistolet : 10 à 20 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Brillant

Densité : 1.5 env.

Extrait sec : 79 +/- 1 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 6 à 8 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage hors poussière : 2 heures

Sec : 5 heures

Recouvrable : 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.

Conditionnement : 1 kg, 20 kg, 200 kg



Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

ZONE INDUSTRIELLE

Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI

Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41

Email : sav.ml@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO

OUGADOUGOU - BURKINA

Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11

Email : sav.bk@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Burkina