

FERROSOTER FINITION

FINITION GLYCEROPHTALIQUE BRILLANTE EXTERIEUR - INTERIEUR

FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

Peinture à base de résine glycérophtalique à effet protecteur et décoratif.

Aspect : brillant

PROPRIÉTÉS

- Très bonne opacité.
- Bonne résistance à l'extérieur et à l'intérieur.
- Bonne résistance alcaline.

DESTINATION

Convient bien en intérieur et en extérieur.

- Charpente métallique,
- Œuvre d'art.
- Bardages métallique
- Support en bois

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Supports neufs

S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés (enduits de ciment) .

Travaux d'entretien

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées

Diluant : Diluant A – Diluant cellulosique

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet

Taux de dilution : Brosse ou Rouleau : 5 à 10 %
Pistolet : 10 à 15 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : brillant tendu

Densité : 1.4

Extrait sec : 71 +/- 2 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 8 à 10 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage hors poussière : 1 heure

Sec : 4 heures

Recouvrable : 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.

Conditionnement : 20 kg



Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

ZONE INDUSTRIELLE

Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI

Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41

Email : sav.ml@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO

Ouagadougou - BURKINA

Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11

Email : sav.bk@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Burkina