

GELATEX

PEINTURE ACRYLIQUE MATE POUR INTÉRIEUR

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

- Peinture en phase aqueuse, à base de résine copolymère acrylique, de pigments et de charges soigneusement sélectionnés.
- Aspect du film : mat

PROPRIÉTÉS

- ✓ Bon pouvoir garnissant.
- ✓ Bonne adhérence.
- ✓ Grande facilité d'application.

DESTINATION

En intérieur

Gelatex 22 est une peinture à eau économique destinée à usage intérieur avec d'excellents résultats à l'application. Néanmoins ne jamais l'utiliser comme sous couches des peintures nobles ni dans des endroits où elle serait amenée à recevoir des projections répétées d'eau.

- ✓ Maçonneries.
- ✓ Enduits de liants hydrauliques.
- ✓ Plâtre et dérivés.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées

Diluant : Eau

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet - Airless

Taux de dilution : Première couche : 10% maximum
Deuxième couche : 5% maximum

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de plâtres, Enduit de ragréage	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de Fixoprim diluée	1 à 2 couches de Gelatex
Anciens fonds de peintures	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes. - Ponçage et épossetage.	1 couche de Fixoprim diluée	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat

Densité : 1.75 env.

Extrait sec : 70 % env.

Pouvoir couvrant & Rendement : 2 à 3 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Sec : 1 heure

Recouvrable : 4 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.

Conditionnement : 30 kg



Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

ZONE INDUSTRIELLE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURKINA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Burkina