

REMIXCOLORS

PEINTURE TEINTÉE MATE OU SATINÉE EN DISPERSION
AQUEUSE AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES



FICHE TECHNIQUE

DEFINITION

• Peinture teintée mat ou satinée en dispersion aqueuse aux copolymères acryliques pour travaux courants et soignés en intérieur et en extérieur.

PROPRIÉTÉS

- Bonne opacité.
- Bon garnissant.
- Grande facilité d'application.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Lavable.
- 13 teintes de la collection Coloris (E4-41 / E4-42 / E4-52 / E5-17 / E3-23 / E3-43 / E5-58 / E25-11 / E9-38 / E25-47 / E13-53 / E15-49 / E10-29).

DESTINATION

Remixcolors est recommandée pour finition sur tous supports, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

MISE EN OEUVRE

METHODE D'APPLICATION

Application : Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser de suite toujours dans le même sens.

Diluant : Eau

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet

Taux de dilution : Première couche : 10% maximum
Deuxième couche : 5% maximum



TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de plâtres, Enduit de ragréage	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de Fixoprim diluée	1 à 2 couches de Remixcolors
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	- Brossage - Epoussetage	1 couche de Pronet	
Anciens fonds de peintures	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes. - Lessivage alcaline puis rinçage à grande eau pour ancienne peinture brillante.	1 couche de Fixoprim diluée	

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat ou satiné

Densité : 1.55 ± 0.05 selon la teinte.

Extrait sec : 53 à 54 % selon la teinte.

Pouvoir couvrant & Rendement : 8 à 10 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage hors poussière : 30 minutes environ

Sec : 1 h 30 min

Recouvrable : 3 à 4 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 25kg / 20kg



Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

ZONE INDUSTRIELLE

Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI

Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41

Email : sav.ml@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIELLE KOSSODO

Ouagadougou - BURKINA

Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11

Email : sav.bk@peintures-sapec.com

Site : www.peintures-sapec.com

Peintures Sapec Burkina